


Prestatieverklaring

No. 22.03.123.07 (NL)/ d.d. 1-3-2022

1. Unieke identificatie	Natuurlijk kwartsgrind 2-5
2. Aanduiding	Grind 2-5 conform EN-12620 (2002+A1 2008)
3. Toepassing	Grind voor toepassing in beton
4. Naam, adres fabrikant	 Teunesen group Gelinter Kiesbaggerei GmbH Kempenerstrasse 110 D-47669 Wachtendonk
5. Naam, adres gevolmachtigde	Geen
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de proces bestendigheid	2+
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm.	De aangemelde certificatie-instantie BÜV NW (0778) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaat no. 0778-CPR-8.249 1-1 GKBM.
8. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling.	Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

Paragraaf	Essentiële kenmerken	Prestaties	Eur. beoordelingsdocument												
4.3	Categorie	G _c 80/20	EN-12620												
4.3	Korrelgradering	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Zeven ISO 565 (1990)</th> <th>Grenzen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,2 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td>98-100</td> </tr> <tr> <td>5,6 mm</td> <td>80-99</td> </tr> <tr> <td>2 mm</td> <td>0-20</td> </tr> <tr> <td>1 mm</td> <td>0-5</td> </tr> </tbody> </table>		Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen (%)	11,2 mm	100	8 mm	98-100	5,6 mm	80-99	2 mm	0-20	1 mm	0-5
Zeven ISO 565 (1990)		Grenzen (%)													
11,2 mm		100													
8 mm		98-100													
5,6 mm		80-99													
2 mm	0-20														
1 mm	0-5														
4.4	Korrelvorm	Fl ₂₀													
4.6	Gehalte aan zeer fijn materiaal	f _{1.5}													
5.2	Weerstand tegen verbrijzelen	LA _{NPD}													
5.5	Deeltjes dichtheid	pr _d 2.45 – 2.65 Mg/m ³													
5.5	Waterabsorptie	0.5 – 2.0%													
5.7.1	Vorst dooi bestandheid	F ₂													
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD													
5.7.3	ASR gevoeligheid	E1	DAFStb Alkali-Richtlinie 2013:10												
6.2	Chloridgehalte	≤ 0.001%	EN-12620												
6.3.1	Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}													
6.3.2	Totaal gehalte aan zwavel	< 0.1%													
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet													
6.5	Gehalte aan carbonaten	NPD													
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD													

10. De prestaties van het in de punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Wachtendonk: 1 maart 2022

getekend:

M. Pollaers
Kwaliteitsverantwoordelijke

